

PUB-NO: WO2005001177A1
DOCUMENT-IDENTIFIER: WO 2005001177 A1
TITLE: FISHING LINE
PUBN-DATE: January 6, 2005

INVENTOR-INFORMATION:
NAME
BLOCH, KLAUS

COUNTRY
DE

ASSIGNEE-INFORMATION:
NAME
BLOCH KLAUS

COUNTRY
DE

APPL-NO: EP00306743
APPL-DATE: June 26, 2003

PRIORITY-DATA: EP00306743W (June 26, 2003)

INT-CL (IPC): D02G003/44, D02G003/38

EUR-CL (EPC): D02G003/38 ; D02G003/44

ABSTRACT:

CHG DATE=20050118 STATUS=O>The invention relates to a fishing line comprising a core consisting of at least one multifilament yarn based on synthetic organic fibrous materials, and a casing formed from polytetrafluorethylene (PTFE) film tape which is wound round the core in the S direction and the Z direction or vice versa.

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
6. Januar 2005 (06.01.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2005/001177 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: D02G 3/44, 3/38

(74) Anwalt: MÜLLER-GERBES, Margot; Friedrich-
Breuer-Strasse 112, 53225 Bonn (DE).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2003/006743

(81) Bestimmungsstaaten (*national*): JP, US.

(22) Internationales Anmeldedatum:
26. Juni 2003 (26.06.2003)

(84) Bestimmungsstaaten (*regional*): europäisches Patent (AT,
BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,
HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

(25) Einreichungssprache: Deutsch

Veröffentlicht:

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

— mit internationalem Recherchenbericht


(71) Anmelder und

(72) Erfinder: BLOCH, Klaus [DE/DE]; Schwalbenweg 17,
53757 St. Augustin (DE).

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab-
kürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Co-
des and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der
PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: FISHING LINE

(54) Bezeichnung: ANGELSCHNUR



(57) Abstract: The invention relates to a fishing line comprising a core consisting of at least one multifilament yarn based on synthetic organic fibrous materials, and a casing formed from polytetrafluorethylene (PTFE) film tape which is wound round the core in the S direction and the Z direction or vice versa.

(57) Zusammenfassung: Gegenstand der Erfindung ist eine Angelschnur umfassend einen Kern aus mindestens einem Multifilamentgarn auf Basis synthetischer organischer Faserstoffe und einem aus Folienbändchen aus Polytetrafluorethylen (PTFE), welche in S-Richtung und Z-Richtung oder umgekehrt fest auf den Kern gewickelt sind, gebildeten Mantel.

WO 2005/001177 A1

Beschreibung

5

Angelschnur

Die Erfindung bezieht sich auf eine Angelschnur.

10

Es sind Angelschnüre hoher Reißfestigkeit bekannt, die entweder als Monofilamente ausgebildet sind oder andererseits aus geflochtenen Schnüren einer Vielzahl von Filamenten bestehen, wobei hierfür synthetische Fasern hoher Festigkeit eingesetzt werden, wozu beispielhaft auf die DE 44 02 630 C1
15 verwiesen wird. Zum Schutz gegen Beschädigungen werden solche Fäden und Schnüre mit einem Mantel beispielsweise durch Beschichtung oder Extrusion versehen, wozu beispielhaft auf die WO 9203922 A1 verwiesen wird. Nachteilig bei den bekannten hybriden Angelschnüren ist der Einsatz von Adhäsivmaterialien, wie Schmelzklebern zur Verbesserung der Haftfestigkeit
20 zwischen dem Mantel und/oder den Filamenten. Solche Adhäsionsschichten/ Kleberschichten wirken sich nachteilig auf die Festigkeitseigenschaften und Biegeweichselfestigkeit der Angelschnur aus und unterliegen im Laufe der Zeit auch Versprödungen, Zersetzungserscheinungen und Auflösungserscheinungen.

25

Geflochtene oder gezwirnte Angelschnüre haben darüber hinaus den Nachteil, daß durch die Zwirnung die Reißdehnung nicht unwesentlich erhöht wird. Andererseits ist es auch möglich, daß bei Einsatz der Angelschnüre im Meerwasser beim Wiedereinholen der Angelschnur Wassertröpfchen sich in der
30 Angelschnur festsetzen zwischen den einzelnen Filamenten und nach dem Trocknen der Angelschnur Salzkristalle hinterlassen, die beim Wiederabspulen der Angelschnur zur Zerstörung durch Reibung führen.

- 2 -

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde eine Angelschnur zu schaffen, die den hohen Anforderungen auch beim Gebrauch im Meerwasser und für große Fische genügt. Zu den Anforderungen an Angelschnüre gehört eine hohe Tragkraft beim geringem Verschleiß, Bißfestigkeit, hohe Reißfestigkeit, sehr
5 geringe Reißdehnung, glatte Oberfläche für gute Gleiteigenschaften, wasserabweisende und schmutzabweisende Oberfläche, Einfärbbarkeit, gute Knotenfestigkeit, hohe Biegewechselfestigkeit, Flexibilität, UV-Beständigkeit, Witterungsbeständigkeit, möglichst gute Querfestigkeit, hohe Abriebfestigkeit.

- 10 Diese Aufgabe wird durch eine Angelschnur gemäß Patentanspruch 1 gelöst, welche zudem universell einsetzbar und leicht handhabbar ist.

Die Angelschnur gemäß der Erfindung zeichnet sich dadurch aus, daß sie einen Kern aus mindestens einem Multifilamentgarn auf Basis synthetischer
15 organischer Faserstoffe und einen aus Folienbändchen aus Polytetrafluorethylen (PTFE), welche in S-Richtung und Z-Richtung oder umgekehrt fest auf den Kern gewickelt sind, gebildeten Mantel umfaßt. Das Umwickeln erfolgt bevorzugt abwechselnd. Bei dickeren Kernen, Angelschnüren können auch zwei oder mehr Folienbändchen erst in S-Richtung
20 oder Z-Richtung oder umgekehrt und danach mindestens ein Folienbändchen in der anderen Richtung um die Seele gewickelt werden.

Die erfindungsgemäß ausgebildete Angelschnur erfüllt alle an sie gestellten Anforderungen in Bezug auf hohe Festigkeit, Reißfestigkeit und Querfestigkeit
25 bei sehr geringer Reißdehnung und aufgrund des aus Folienbändchen aus PTFE gebildeten Mantels weist sie nicht nur sehr gute Gleiteigenschaften auf, sondern sie ist UV-beständig, wasserabweisend, schmutzabweisend, besitzt eine hohe Abriebfestigkeit und kann auch in der Optik durch Einfärben verändert werden.

30

Vorteilhafte Weiterbildungen der erfindungsgemäßen Angelschnur sind den kennzeichnenden Merkmalen der Unteransprüche entnehmbar.

- 3 -

Insbesondere ist es möglich, die Folienbändchen aus PTFE so um den Kern aus Multifilamenten zu wickeln, daß eine geschlossene Umhüllung – Mantel – gebildet wird.

- 5 Erfindungsgemäß verleiht der Kern aus synthetischen organisch endlosen Filamenten, die einzeln oder gebündelt ausgebildet sein können, die aus Multifilamentgarnen bestehen können oder aus gesponnenen Garnen dem Faden die erforderliche Reißfestigkeit bei geringer Reißdehnung und hohe Tragkraft, während die Folienbändchen aus PTFE als Umhüllung die
- 10 erforderlichen Außeneigenschaften vermitteln, wie Gleiteigenschaft, Biegewechselfestigkeit, Abriebfestigkeit, UV-Beständigkeit, Witterungsbeständigkeit, Wasserabweisung, chemische Beständigkeit, Einfärbbarkeit. Mittels der Folienbändchen gelingt es, eine Umhüllung zu schaffen, die wie ein Mantel geschlossen ist, wobei durch das Umwinden des Kerns mit einem
- 15 Folienbändchen aus PTFE, also einer flächigen Struktur im Gegensatz zu Filamenten, welche eine Linienstruktur aufweisen, die Querfestigkeit des Kerns zusätzlich erhöht wird, da durch diese Umwindung auch die Reißfestigkeit der Folienbändchen aus PTFE als Umhüllung zur Erhöhung der Querreißfestigkeit der Filamente des Kerns beitragen. Durch die Umwindung des Kerns mit den
- 20 Folienbändchen ist auch ein runder Querschnitt der Angelschnur erzielbar. In einer besonders bevorzugten Ausführung der Erfindung ist die Angelschnur nur von zwei Folienbändchen aus PTFE umwunden, welche den Mantel bilden, von denen das eine Folienbändchen in S-Richtung und das andere Folienbändchen in Z-Richtung um den Kern gewunden ist, wobei die Folienbändchen mit einer
- 25 Seite vollflächig an dem Kern bzw. aufeinander zur Anlage gebracht sind. Durch entsprechende feste Umwindung des Kerns mit den Folienbändchen entsteht ein fester Zusammenschluß von Kern und Mantel.

- Der Aufbau der Angelschnur aus den nur zwei Komponenten ohne
- 30 Haftvermittler, nämlich dem thermoplastischen Material des Kerns und des Mantels ergibt eine hohe Geschmeidigkeit und hohe Biegewechselbeanspruchbarkeit.

- 4 -

Die Folienbändchen aus PTFE sind bevorzugt mit 200 – 400 Touren/m um den Kern gewunden. Die für die Herstellung der Angelschnur eingesetzten Folienbändchen weisen bevorzugt eine Breite von 1 – 2 mm, insbesondere 1 – 1,5 mm für die Umhüllung auf. Insbesondere werden Folienbändchen aus PTFE
5 von 220 – 880 dtex verwendet. Ein Vorzugsbereich ist hierbei 350 – 450 dtex.

Derartige Folienbändchen aus PTFE werden aus sehr dünnen PTFE-Folien durch Aufschneiden derselben gefertigt. Die Folienbändchen sind bevorzugt aus 100% reinem PTFE gefertigt. PTFE ist bis zu 260°C dauerbelastbar und
10 verträgt kurzfristige Temperaturspitzen – Gebrauchstemperatur – bis 300°C. PTFE ist nicht brennbar, da der Limiting-Oxygen-Index (LOI) bei 95% O₂ liegt. Die Feinreißfestigkeit von Folienbändchen aus PTFE liegt im Bereich von 2,7 – 3,0 cN/dtex bei einer Reißdehnung von bis zu höchstens 6%.

15 Durch den aus den Folienbändchen aus PTFE gebildeten Mantel wird auch die Knotenfestigkeit der erfindungsgemäßen Angelschnur verbessert im Vergleich zu beispielsweise aufextrudierten Umhüllungen aus thermoplastischen Kunststoffen, da durch die feste Umwindung des Kerns mittels der Folienbändchen die Querreißfestigkeit des Kerns ebenfalls erhöht wird.

20 Erfindungsgemäß werden für den Kern der Angelschnur bevorzugt hochfeste Filamente aus organischen Synthesefasern, insbesondere Multifilamentgarne einer Reißdehnung kleiner 8%, vorzugsweise kleiner 6% und bevorzugt kleiner 4% eingesetzt. Die Feinheitsreißfestigkeit der für den Kern eingesetzten
25 Multifilamente sollte mindestens 20 cN/dtex betragen.

Um eine maximale Festigkeit bei geringstmöglicher Reißdehnung der erfindungsgemäßen Angelschnur zu erhalten, sind die den Kern bildenden hochfesten Filamente und Multifilamentgarne im wesentlichen gerade und
30 parallel zueinander verlaufend ausgerichtet, d.h. sie sind weder untereinander noch miteinander verzwirnt. Auf diese Weise wird erreicht, daß auch die Angelschnur sich nicht kringelt. Bei einem Kern, dessen Filamente bzw. Multifilamentgarne nicht verzwirnt sind, bleibt die ursprüngliche Reißdehnung erhalten, d.h. sie wird nicht vergrößert, da keine Konstruktionsdehnung

- 5 -

hinzukommt, wie sie beispielsweise durch Verzwirnen oder Verflechten von Filamenten entsteht. Auch bei eingesetzten Multifilamentgarnen für den Kern sind die Filamente bevorzugt nicht verzwirnt.

- 5 Andererseits ist es auch möglich, bei der erfindungsgemäßen Angelschnur die den Kern bildenden Filamente/Multifilamentgarne geringfügig mit 1 – 30 Touren/m miteinander zu verzwirnen, wobei auch unverzwirnte Multifilamentgarne eingesetzt werden können. Auch hierbei bleibt im wesentlichen die niedrige Reißdehnung erhalten. Es ist aber auch möglich, bei
- 10 Angelschnüren mit hoher Reißfestigkeit und sehr geringer Reißdehnung die den Kern bildenden Filamente/Multifilamentgarne untereinander auch mit mehr als 30 Touren/m vorzugsweise jedoch nicht mit mehr als 200 Touren/m zu verzwirnen.
- 15 Wesentlich für die Ausbildung der erfindungsgemäßen Angelschnur ist, daß der Kern und der von den Folienbändchen aus PTFE gebildete Mantel ohne jegliche Adhäsionsschicht, wie Klebeschicht, Schmelzkleber oder sonstige Bindemittel zu einer Einheit mechanisch zusammengefügt sind durch das feste Umwinden des Kerns mittels der Folienbändchen aus PTFE. Hieraus resultiert
- 20 eine hohe Geschmeidigkeit und Biegewechselbeanspruchbarkeit.

- Für den Kern werden bevorzugt Filamente in Form von Multifilamentgarnen eingesetzt. Multifilamentgarne sind aus einzelnen Filamenten mit einer Feinheit kleiner 10 µm zusammengesetzt, wobei beispielsweise ein Multifilamentgarn
- 25 von 550 dtex etwa 85 – 90 Filamente einer Feinheit von 6 µm umfaßt, die Filamente können aber auch sehr viel feiner sein bis zu einem Durchmesser von 2 µm. Für den Kern werden bevorzugt Multifilamentgarne in unterschiedlichen Größen je nach Anwendungszweck eingesetzt, beispielsweise 220 dtex, 440 dtex, 1.200 dtex, vorzugsweise im Bereich von
- 30 110 – 1.800 dtex. Üblicherweise werden Multifilamentgarne eingesetzt, deren Filamente nicht miteinander verzwirnt sind.

Gemäß einer bevorzugten Ausführung der erfindungsgemäßen Angelschnur sind für den Kern hochfeste Filamente/Multifilamentgarne aus Polyethylen mit

- 6 -

einem ultrahohen Molekulargewicht (UHMW-PE) von 110 – 1.760 dtex und einer Feinheitsreißfestigkeit von mindestens 20 cN/dtex, insbesondere mindestens 25 cN/dtex und einer Reißdehnung kleiner 8%, insbesondere kleiner 6% eingesetzt. Hierbei handelt es sich um einen Kern, der der Angelschnur eine sehr hohe Tragkraft bei sehr geringer Reißdehnung verleiht. Üblicherweise werden für den Kern der Angelschnur untereinander gleiche Filamente/Filamentgarne eingesetzt. Es ist aber auch möglich, bei der Anforderung zusätzlicher Eigenschaften den Kern aus Filamenten/Filamentgarnen unterschiedlichen Aufbaus in Bezug auf das Material und/oder Gestalt auszubilden. Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung der erfindungsgemäßen Angelschnur ist vorgesehen, zusätzlich zu den Filamenten/Multifilamentgarnen aus synthetischen organischen Faserstoffen des Kerns mindestens ein leitfähiges Filament oder Filamentgarn auf Basis eines thermoplastischen Kunststoffes vorzusehen. Als leitfähige Filamente/Filamentgarne werden solche mit einem elektrischen Widerstand von $10^0 - 10^{10}$ Ohm/cm eingesetzt. Die leitfähigen Filamentgarne enthalten als thermoplastischen Kunststoff bevorzugt Nylon oder Polyester. Die Leitfähigkeit wird durch Zusatz von Carbon erreicht, wobei dieses in dem Filament enthalten sein kann und/oder aufgedampft ist. Ein Gehalt von 5 Gew.-% Carbon bezogen auf das Filament ist ausreichend. Die leitfähigen Filamente/Filamentgarne werden bevorzugt in feiner Ausführung eingesetzt, bevorzugt im Bereich von 18 – 40 dtex. Ein leitfähiges Filamentgarn kann hierbei bevorzugt zwischen 1 – 10 Filamente aufweisen. Bevorzugt wird ein Nylon mit einem Schmelzpunkt im Bereich von etwa 215°C bzw. Polyester mit einem Schmelzpunkt im Bereich von etwa 255°C für die leitfähigen Filamentgarne eingesetzt. Das leitfähige Filament/Filamentgarn trägt auch zur Verbesserung der Haftung der Filamente bei. Wesentlich ist jedoch, daß der Kern der Angelschnur überwiegend aus Multifilamentgarn mit hoher Reißfestigkeit und geringer Reißdehnung besteht und nur zu einem geringen Anteil vorzugsweise im Bereich von 3 – 12 Gew.-% bezogen auf den Kern leitfähiges Filamentgarn enthält. Es ist auch möglich, daß die Multifilamentgarne hoher Reißfestigkeit und geringer Dehnung des Kerns mit den leitfähigen Filamentgarnen verzwirrt sind, wobei die Verzwirnung als S- und/oder Z-Drehung vorgenommen werden kann, wobei maximal bis zu 30 Zwirndrehungen/m vorgesehen sind. Durch die Verzwirnung der leitfähigen

- 7 -

Filamente/Filamentgarne mit den übrigen Multifilamentgarnen des Kerns wird ein Verfestigungseffekt dergestalt erreicht, daß die Querfestigkeit der Multifilamentgarne erhöht wird und dadurch die Knotenfestigkeit der Angelschnur verbessert wird. Durch die Verzwirnung, wobei sich das feine leitfähige Filamentgarn in die Oberfläche der übrigen Multifilamentgarne des Kerns einlagert, wird auch die gewünschte runde Form des Querschnittes des Kerns und damit der Angelschnur besser erreicht. Die erforderliche Glätte, Geschmeidigkeit, Abriebfestigkeit, Wasserfestigkeit und Seewasserfestigkeit sowie UV-Beständigkeit erhält der Kern durch die Umhüllung aus den Folienbändchen aus PTFE.

Eine bevorzugte Ausbildung der erfindungsgemäßen Angelschnur umfaßt einen Kern aus hochfesten Filamenten aus Polyethylen mit einem ultrahohen Molekulargewicht (UHMW-PE) von 330 – 450 dtex und einer Feinheitsreißfestigkeit von mindestens 28 cN/dtex und einer Reißdehnung kleiner 4%, sowie 3 – 8 Gew.-% bezogen auf das Gesamtgewicht des Kerns leitfähiges Filamentgarn auf Basis von Nylon oder Polyester, wobei der Mantel von zwei Folienbändchen aus PTFE gebildet ist, von denen eines in S-Richtung und das andere in Z-Richtung oder umgekehrt mit 200 – 400 Touren/m um den Kern gewickelt ist, wobei die Folienbändchen aus PTFE eine Breite von 1 – 1,5 mm aufweisen und die Filamente/Filamentgarne und leitfähigen Filamente des Kerns unverzwirnt sind und durch die Umwindung mit den Folienbändchen aus PTFE ein geschlossener Mantel gebildet wird. Die wasserabweisende Ausbildung der Umhüllung aus PTFE und die Geschlossenheit derselben verhindert das Eindringen von Wasser/Salzwasser in die Angelschnur, so daß auch nach dem Trocknen keine Salzkristalle hinterlassen werden können, und die Angelschnur ihre Gleitfähigkeit und Funktionsfähigkeit auf lange Zeit zum Auf- und Abspulen behält.

Erfindungsgemäße Angelschnüre weisen eine hohe lineare Tragkraft auf, welche bei Einsatz von Multifilamenten aus UHMW-PE für den Kern mindestens 35 g/den (31,5 g/dtex) beträgt.

- 8 -

Bei Einsatz von Multifilamentgarnen aus UHMW-PE von 220 dtex (200 denier) für den Kern mit einer Reißfestigkeit von 31 cN/dtex bzw. 35 g/den weist eine erfindungsgemäße Angelschnur mit einem Durchmesser von 0,19 mm eine Tragkraft von etwa 8,1 kg auf, welche sich aus 5,2 kg Anteil des Kerns und
5 2,9 kg aus dem Mantel gebildet von den Folienbändchen aus PTFE zusammensetzt.

Bei einer erfindungsgemäßen Angelschnur mit einem Durchmesser von 0,35 mm mit Multifilamenten aus UHMW-PE des Kerns von 880 dtex
10 (800 denier) ergibt sich eine Tragkraft von ca. 30 kg, welche sich aus 28 kg basierend auf dem Kern und weiteren 2,5 – 3 kg aus der Umhüllung des Kerns mit den Folienbändchen aus PTFE ergibt.

Da das spezifische Gewicht der Folienbändchen aus PTFE höher ist als das
15 von Wasser, dasjenige der Multifilamente des Kerns aus beispielsweise UHMW-PE etwas geringer als das von Wasser, kann durch den Anteil und das Verhältnis des Gewichts des Kerns zum Gewicht des Mantels das Gewicht der Angelschnur bestimmt werden, so daß sie etwas schwerer als Wasser ausgebildet wird und damit nicht auf dem Wasser schwimmt, sondern sinkt.
20 Bevorzugt ist das spezifische Gewicht der Angelschnur im Bereich von etwa 1,5 – 1,8 g/cm³. Eine schwerere Angelschnur hat auch den Vorteil, daß sie sich besser werfen läßt, da sie eine höhere kinetische Energie entfaltet. Hierbei ist auch die Ausbildung des unverzwirnten Kerns aus Filamenten/ Multifilamentgarnen von Vorteil, da die Angelschnur nicht zum Kringeln neigt.

25

In der Zeichnung Figur 1 ist die erfindungsgemäße Angelschnur schematisch mit den Einzelkomponenten im Herstellungsverfahren dargestellt. Die Angelschnur 1 umfaßt den Kern 10, der sich aus den Filamentgarnen 101 zusammensetzt, welche ohne Verzwirnung aus parallel zueinander
30 verlaufenden Filamenten bestehen und wobei auch die Filamentgarne 101 ohne Verzwirnung parallel nebeneinander verlaufend angeordnet sind. Der Kern wird von zwei Folienbändchen aus PTFE 201, 202 umwunden, wobei das Folienbändchen 202 in Z-Richtung und das Folienbändchen 201 in S-Richtung um den Kern 10 gewunden werden – oder auch umgekehrt –, wobei die beiden

- 9 -

- Folienbändchen einen geschlossenen Mantel 20 aus PTFE bilden. Die Folienbändchen 201 und 202 werden mit beispielsweise 200 – 400 Touren/m fest um den Kern 10 gewickelt, wobei sie mit einer Seite vollflächig um den Kern bzw. das bereits dort aufliegende erste Folienbändchen aufliegend
- 5 gewickelt werden. Durch diese Umwicklung des Kerns 10 mit den Folienbändchen 201, 202 wird die Querreißfestigkeit des Kerns und damit seine Knotenfestigkeit zusätzlich verbessert. Kern 10 und Umhüllung 20 bilden einen festen Zusammenschluß ohne Einsatz jeglicher Klebemittel oder dergleichen.
- 10 In Weiterbildung der Erfindung ist es auch möglich, siehe Figur 2, den Kern 10 der Angelschnur aus unterschiedlichen Filamenten/Filamentgarnen 101 aufzubauen, wobei zusätzlich zu Filamentgarnen 101 aus einer hochfesten Synthefaser wie beispielsweise bevorzugt UHMW-PE noch ein oder zwei leitfähige Filamente oder Filamentgarne 102 hinzukommen, die entweder
- 15 unverzwirnt mit den übrigen Multifilamentgarnen 101 den Kern bilden oder aber mit diesem verzwirnt sind. Das oder die leitfähigen Filamente 102 bestehen beispielsweise aus einem thermoplastischen Polyester oder Nylon und sind leitfähig gemacht durch Aufdampfen einer geringen Menge von Carbon, beispielsweise 5 Gew.-% bezogen auf das Filament. Das leitfähige
- 20 Filamentgarn kann aus wenigen Einzelfilamenten zusammengesetzt sein und es weist bevorzugt eine geringe Stärke von beispielsweise 30 dtex auf. Der Kern 10 gemäß Figur 2 wird dann anschließend, wie in der Figur 1 dargestellt, mit zwei Folienbändchen aus PTFE umwickelt, welche eine durchgehende Umhüllung bilden, die auch schmutzabweisend ist.

25

Ausführungsbeispiel 1:

- Aus einem Multifilamentgarn aus Synthefasern aus Polyethylen mit einem ultrahohen Molekulargewicht UHMW-PE einer Dichte von 0,97 g/cm³, einer Reißfestigkeit von 3,1 N/tex bzw. 35 g/den einem Elastizitätsmodul von 97 N/tex
- 30 und einer Reißdehnung von 3,6%, beispielsweise einer Dyneema^(R)-Faser von 220 dtex wird mit einem leitfähigen Filamentgarn von 22 dtex, das drei Filamente enthält, auf Basis von Nylon 6 sowie 5 Gew.-% Carbon auf der Oberfläche aufgedampft, das einen elektrischen Widerstand von 10⁶ – 10⁸ Ohm/cm aufweist, eine Reißdehnung von 53% und Reißfestigkeit von

- 10 -

2,9 cN/dtex aufweist zu einem Kern beispielsweise in S-Drehung mit 20 Touren/m verzwirnt. Der Kern wird anschließend mit zwei Folienbändchen aus PTFE von 420 dtex mit einer Breite von etwa 1,5 mm mit 300 Touren/m umwunden. Die erhaltene Angelschnur weist einen Durchmesser von 0,19 mm

5 auf, sie weist eine Reißdehnung von 4% auf und hat eine lineare Tragkraft von 8,1 kg, welche sich aus 5,2 kg Anteil des Kerns und 2,9 kg aus der Umhüllung der Folienbändchen aus PTFE zusammensetzt. Die Angelschnur ist seewasserfest, abriebfest, hat eine glatte Oberfläche, ist geschmeidig, hat eine sehr gute Knotenfestigkeit und Biegewechselfestigkeit, sie ist UV-beständig,

10 schmutzabweisend und erfüllt alle Anforderungen.

Ausführungsbeispiel 2:

Aus zwei Multifilamentgarnen von 220 dtex und einem Multifilamentgarn von 440 dtex aus dem gleichen Material wie bei Ausführungsbeispiel 1 beschrieben,

15 wird ein nicht gezwirnter Kern hergestellt, der anschließend wie in der Figur 1 dargestellt mit zwei Folienbändchen auf PTFE von 420 dtex und einer Breite von etwa 1,5 mm fest umwunden wird, wobei ein Bändchen in S-Richtung und ein Bändchen in Z-Richtung um den Kern gewickelt wird. Die Umwicklung erfolgt mit 300 Touren/m. Man erhält eine Angelschnur mit einem runden

20 Querschnitt mit einem Durchmesser von 0,35 mm, welches eine Reißdehnung von 3,6% und eine lineare Tragkraft von 31 kg aufweist.

Ausführungsbeispiel 3:

Aus einem Multifilamentgarn von 440 dtex aus dem gleichen Material wie bei

25 Ausführungsbeispiel 1 beschrieben, wird ein Kern hergestellt, bei dem die Multifilamentgarne parallel zueinander verlaufen einschließlich ihrer Filamente. Der Kern wird dann wie in der Figur 1 ersichtlich mit zwei Folienbändchen aus PTFE wie bei Ausführungsbeispiel 2 beschrieben ummantelt, wobei eine geschlossene Umhüllung erhalten wird. Die erhaltene Angelschnur weist einen

30 runden Querschnitt auf mit einem Durchmesser von 0,28 mm, sie hat eine Reißdehnung von 3,6% und weist eine lineare Tragkraft von 15,5 kg auf.

Patentansprüche

5

1. Angelschnur umfassend einen Kern aus mindestens einem Multifilamentgarn auf Basis synthetischer organischer Faserstoffe und einem aus Folienbändchen aus Polytetrafluorethylen (PTFE), welche in S-Richtung und Z-Richtung oder umgekehrt fest auf den Kern gewickelt sind, gebildeten Mantel.
10
2. Angelschnur nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Mantel von zwei Folienbändchen aus PTFE gebildet ist, von denen eines in S-Richtung und eines in Z-Richtung um den Kern gewunden ist, wobei die Folienbändchen mit einer Seite vollflächig an dem Kern bzw. aufeinander zur Anlage gebracht sind.
15
3. Angelschnur nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Folienbändchen mit 200 – 400 Touren/m um den Kern gewunden sind.
20
4. Angelschnur nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet**, daß Folienbändchen aus PTFE einer Breite von 1-2 mm für den Mantel verwendet sind.
25
5. Angelschnur nach einem der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet**, daß Folienbändchen aus PTFE von 220 – 880 dtex verwendet sind.
- 30 6. Angelschnur nach Anspruch 5, **dadurch gekennzeichnet**, daß Folienbändchen aus PTFE von 330 – 450 dtex verwendet sind.

- 12 -

7. Angelschnur nach einem der Ansprüche 1 bis 6, **dadurch gekennzeichnet**, daß für den Kern hochfeste Multifilamentgarne einer Feinheitsreißfestigkeit von mindestens 20 cN/dtex eingesetzt sind.
- 5 8. Angelschnur nach einem der Ansprüche 1 bis 7, **dadurch gekennzeichnet**, daß für den Kern hochfeste Multifilamentgarne einer Reißdehnung kleiner 8% eingesetzt sind.
9. Angelschnur nach einem der Ansprüche 1 bis 8, **dadurch**
10 **gekennzeichnet**, daß die den Kern bildenden hochfesten Filamente und Multifilamentgarne im wesentlichen gerade und parallel zueinander verlaufend ausgerichtet sind.
10. Angelschnur nach einem der Ansprüche 1 bis 8, **dadurch**
15 **gekennzeichnet**, daß die den Kern bildenden hochfesten Filamente und Multifilamentgarne geringfügig mit 1 – 30 Touren/m miteinander verzwirnt sind.
11. Angelschnur nach einem der Ansprüche 1 bis 8, **dadurch**
20 **gekennzeichnet**, daß die den Kern bildenden hochfesten Filamente und Multifilamentgarne mit mehr als 30 Touren/m und höchstens bis zu 200 Touren/m miteinander verzwirnt sind.
12. Angelschnur nach einem der Ansprüche 1 bis 11, **dadurch**
25 **gekennzeichnet**, daß der Kern von Filamenten unterschiedlichen Aufbaus in Bezug auf das Material und/oder Gestalt gebildet ist.
13. Angelschnur nach einem der Ansprüche 1 bis 12, **dadurch**
30 **gekennzeichnet**, daß für den Kern hochfeste Filamente/Multifilamentgarne aus Polyethylen mit einem ultrahohen Molekulargewicht (UHMW-PE) von 110 – 1760 dtex und einer Feinheitsreißfestigkeit von mindestens 20 cN/dtex insbesondere mindestens 25 cN/dtex und einer Reißdehnung kleiner 8% insbesondere kleiner 6% verwendet sind.

- 13 -

14. Angelschnur nach einem der Ansprüche 1 – 13, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Kern zusätzlich zu den Filamenten/Filamentgarnen aus synthetischen organischen Faserstoffen mindestens ein leitfähiges Filament oder Filamentgarn auf Basis eines thermoplastischen Kunststoffes enthält.
15. Angelschnur nach Anspruch 14, **dadurch gekennzeichnet**, daß das leitfähige Filament/Filamentgarn einen elektrischen Widerstand von 10^0 bis 10^{10} Ohm/cm aufweist.
16. Angelschnur nach einem der Ansprüche 14 oder 15, **dadurch gekennzeichnet**, daß das leitfähige Filament/Filamentgarn mit Carbon bedampft ist oder Carbon enthält.
17. Angelschnur nach einem der Ansprüche 14 bis 16, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Kern 3 – 12 Gew.-% leitfähiges Filament/Filamentgarn enthält.
18. Angelschnur nach einem der Ansprüche 14 bis 17, **dadurch gekennzeichnet**, daß das leitfähige Filament/Filamentgarn als thermoplastischen Kunststoff Nylon oder Polyester enthält.
19. Angelschnur nach einem der Ansprüche 14 bis 18, **dadurch gekennzeichnet**, daß ein leitfähiges Filamentgarn von 18 bis 40 dtex verwendet wird.
20. Angelschnur nach einem der Ansprüche 1 bis 2, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Kern eine lineare Tragkraft von mindestens 35g/den (31,5 g/dtex) aufweist.

1/1




Fig. 1




Fig. 2

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP 03/06743

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 D02G3/44 D02G3/38		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 D02G A01K D07B		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched		
Electronic data base consulted during the International search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 5 881 492 A (ANDO MASAZUMI ET AL) 16 March 1999 (1999-03-16) claim 1.2; figure 1; example 1	1
A	US 2002/127398 A1 (ANDREWS GREGORY V ET AL) 12 September 2002 (2002-09-12) claims 1,7; figure 1	1
A	GB 1 232 450 A (DUNLOP HOLDINGS LTD) 19 May 1971 (1971-05-19) examples 1,2	1
A	US 3 024 589 A (GEORGE VAUGHAN) 13 March 1962 (1962-03-13) claims 1,8; figure 2	1
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <input type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of box C. <input checked="" type="checkbox"/> Patent family members are listed in annex. </div>		
<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <p>* Special categories of cited documents:</p> <p>*A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance</p> <p>*E* earlier document but published on or after the International filing date</p> <p>*L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)</p> <p>*O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means</p> <p>*P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed</p> </div> <div style="flex: 1;"> <p>*T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention</p> <p>*X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone</p> <p>*Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.</p> <p>*Z* document member of the same patent family</p> </div> </div>		
Date of the actual completion of the International search <div style="text-align: center; font-weight: bold;">4 March 2004</div>		Date of mailing of the International search report <div style="text-align: center; font-weight: bold;">11/03/2004</div>
Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016		Authorized officer <div style="text-align: center; font-weight: bold;">D'Souza, J</div>

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP 03/06743

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
US 5881492	A	16-03-1999	JP	9031786 A	04-02-1997
US 2002127398	A1	12-09-2002	US	6413636 B1	02-07-2002
GB 1232450	A	19-05-1971	NONE		
US 3024589	A	13-03-1962	BE	641941 A	16-04-1964
			GB	775093 A	22-05-1957

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 1992)

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 03/06743

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 D02G3/44 D02G3/38

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 D02G A01K D07B

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	US 5 881 492 A (ANDO MASAZUMI ET AL) 16. März 1999 (1999-03-16) Anspruch 1.2; Abbildung 1; Beispiel 1	1
A	US 2002/127398 A1 (ANDREWS GREGORY V ET AL) 12. September 2002 (2002-09-12) Ansprüche 1,7; Abbildung 1	1
A	GB 1 232 450 A (DUNLOP HOLDINGS LTD) 19. Mai 1971 (1971-05-19) Beispiele 1,2	1
A	US 3 024 589 A (GEORGE VAUGHAN) 13. März 1962 (1962-03-13) Ansprüche 1,8; Abbildung 2	1

☐ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E Älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der Internationalen Recherche

4. März 2004

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

11/03/2004

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Beauftragter

D'Souza, J

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Juli 1982)

INTERNATIONALER RESEARCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationale Publizanzzeichen

PCT/EP 03/06743

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
US 5881492	A	16-03-1999	JP	9031786 A	04-02-1997
US 2002127398	A1	12-09-2002	US	6413636 B1	02-07-2002
GB 1232450	A	19-05-1971	KEINE		
US 3024589	A	13-03-1962	BE	641941 A	16-04-1964
			GB	775093 A	22-05-1957

Formblatt PCT/ISA/210 (Anhang Patentfamilie)(Juli 1992)